

# Sabacontact 70T

watervast en bestendig

## Omschrijving

Sabacontact producten zijn kwastbare lijmen op basis van synthetische en natuurlijke grondstoffen, zoals SBS, CR en PU en bevatten organisch oplosmiddel. Kenmerkend voor deze lijmen zijn het gebruiksgemak, de universele inzetbaarheid en de sterke, duurzame verbindingen.

## Toepassingsgebieden

Sabacontact 70T wordt vooral ingezet voor verlijmingen binnen de transportindustrie, botenbouw, tuinbouw en vijvertechniek. Dit product is uitermate geschikt voor het verlijmen van zacht PVC-folie en kunstleer. Voor verbeterde eigenschappen mengen met Sabacure L (voorheen SABA Vulk L).

## Voordelen

- zekerheid voor zeer hoge watervastheid
- duurzaam sterke verbinding door weekmakerbestandheid
- zeer goed inzetbaar voor het verlijmen van PVC-folie onder waterniveau

## Technische gegevens\*

<b>Basis</b>	PU-polymeer
<b>Oplosmiddel</b>	brandbaar
<b>Viscositeit (EN 12092)</b>	ca. 2.500 mPa.s
<b>Dichtheid (EN ISO 2811-2)</b>	ca. 0,88 g/ml
<b>Vastestofgehalte</b>	ca. 20%
<b>Verbruik (per zijde)</b>	ca. 100 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van de toepassing
<b>Open tijd</b>	tot ca. 10 minuten
<b>Verwerkingstemperatuur lijm</b>	minimaal ca. +15 °C
<b>Temperatuurbestandheid</b>	eencomponentig ca. -20 °C tot ca. +60 °C tweecomponentig ca. -20 °C tot ca. +85 °C
<b>Maximale eindsterkte</b>	na ca. 24 uur
<b>Opslag- en transporttemperatuur</b>	tot ca. +35 °C
<b>Reinigingsmiddel</b>	Sabaclean 21
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in ongeopende verpakking

\* Getest volgens SABA Analyse Methode, tenzij anders vermeld.

## Apparatuur

SABA levert naast lijm ook apparatuur, zoals lijmpistolen, drukvaten, pompen et cetera. Dit assortiment is samengesteld door het SABA Tech Center op basis van uitgebreide testen en lange praktijkervaring. De juiste combinatie van lijm en apparatuur geeft u de meest efficiënte verwerking en een hoge eindkwaliteit.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het applicatieblad 'SABA application sheet for solvent-based products'.

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling op telefoonnummer +31 (0)315 65 89 99 of per mail naar [industry@saba.nl](mailto:industry@saba.nl).

# Sabacontact 70T

watervast en bestendig

## Verwerking

Voor een optimaal resultaat reinigen met Sabaclean 21. Lijm op beide delen aanbrengen met een geschikte kwast. Lijm laten drogen totdat deze alleen nog plakkerig aanvoelt, vervolgens de verbinding binnen de open tijd tot stand brengen. Direct juist positioneren aangezien verschuiven niet meer mogelijk is en goed aandrukken.

## Veiligheidsaanbeveling

SABA hecht grote waarde aan een veilig gebruik van en een verantwoorde omgang met onze producten. Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

## Belangrijk

Producten op basis van PU-polymeren worden ingezet voor verlijmingen van weekmakerbevattende substraten. Wij merken echter op dat het resultaat hiervan afhankelijk is van externe omstandigheden zoals omgevingstemperatuur en type weekmaker.

Voor verbeterde eigenschappen zoals watervastheid, temperatuur- en weekmakerbestandheid kan Sabacontact 70T als tweecomponentige lijm worden ingezet. In dit geval Sabacontact 70T mengen met 5 gewichtsprocenten Sabacure L. Na menging dient de lijm binnen 8 uur verwerkt te worden.

Voor een optimaal resultaat dienen de te verlijmen ondergronden schoon, droog, vetvrij en op verwerkingstemperatuur te zijn. Bij een relatieve luchtvochtigheid boven de 70% is er een verhoogde kans op condensvorming, dit kan de eindkwaliteit van de verbinding negatief beïnvloeden. In de praktijk wordt Sabacontact 70T overigens met goed resultaat ingezet voor het verlijmen van PVC-folie onder waterniveau.

Indien de lijm zeer koud getransporteerd wordt en/of opgeslagen is, kan het enige tijd duren voordat de lijm weer de juiste verwerkingstemperatuur bereikt heeft.

## Contact

Onze customer service afdeling beantwoordt graag al uw vragen. Bel +31 (0) 315 65 89 99 of mail naar [industry@saba.nl](mailto:industry@saba.nl).



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL7090 AA Dinxperlo T +31(0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 32 07 E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl) [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.